

### Boehmite/Böhmit

Type: **SIBOM<sup>®</sup> MP84-2**

Main application: Flame retardant and filler for plastics, petroleum industry catalysis, ceramics industry.

Haupteinsatzgebiet: Flammenschutzmittel und Füllstoff für Kunststoffe, Petroleumindustrie Katalyse, Keramikindustrie.

Chemical characteristics/Chemische Eigenschaften [%]	
	Typical/Typisch
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	79 - 85
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.02 - 0.1
Na <sub>2</sub> O (TOTAL / GESAMT)	0.10 - 0.20
Content/Gehalt von Böhmit, AlO(OH)	97 - 99

Physical characteristics/Physikalische Eigenschaften	
	Typical / Typisch
Anhydrous solids content (1 h/800 °C)/Wasserfreier Feststoffgehalt (1 h/800 °C)	[%] 81 - 85
Specific surface area (BET)/Spezifische Oberfläche (BET)	[m <sup>2</sup> /g] 5 - 15
Bulk density/Schüttgewicht	[g/l] 450 - 650
Average particle size d <sub>50</sub> /Durchschnittliche Korngröße d <sub>50</sub>	[µm] 1 - 3
Characteristics/Eigenschaften	White powder/Weißes Pulver

#### Standard packing/Standard Verpackung

- Big Bags